



BOLETIM TÉCNICO

MARFLUX AL 03 (LC) **FLUXO PARA LIMPEZA COBERTURA**

Fluxo especialmente elaborado para a *limpeza e cobertura do alumínio* e suas ligas. Sua utilização, devido sua ação protetora, eleva o rendimento metálico, por evitar a oxidação do banho por contacto com o oxigênio do ar.

Forma uma escória fluida, que trabalha em baixas temperaturas (entre 630 e 700°C).

APLICAÇÃO

Com o forno quente, carregá-lo e ao iniciar –se a fusão do metal adicionar 0,2% a 0,3% do peso da carga de fluxo **MARFLUX Al 03 (LC PM)**, na superfície do banho, deixando que a escória protetora formada permaneça, sem que haja muita agitação até a fusão total da carga. Em seguida efetua-se a escorificação e procede-se a desoxidação e degaseificação do banho. *Se necessário utilizar mais 0,2% do fluxo escorificante para a remoção final da escória e o banho estará pronto para o vazamento.*

ESPECIFICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO	MÁXIMO
Umidade	0,00	1,00 %
Aparência	Pó Rosa	

ARMAZENAMENTO

Manter em local seco e arejado, sobre pallet de madeira para evitar umidade. Após o uso manter a embalagem fechada, pois o produto é higroscópico evitando assim que ele absorva umidade do ambiente.

EMBALAGEM

Saco de papel multifoliado de 25 Kg.

Vida útil

Um ano desde que sejam seguidas as regras de armazenamento.